



**weber** DL60

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

**Disarmante per casseri in legno**

**Confezioni:**

tanica da lt 5 - 20

**Aspetto:**

liquido limpido

**Durata:**

12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature

**Resa per confezione:**

tanica lt 5: 50 mq

tanica lt 20: 200 mq

## CAMPI D'IMPEGO

Getto del calcestruzzo.

## DATI TECNICI\*

Densità a 15°C: 0,89 kg/lt

*\*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Proteggere dal gelo il prodotto già diluito
- Versare il prodotto nell'acqua, e non viceversa
- Rimescolare il prodotto già diluito ogni 3÷4 ore
- Temperatura di utilizzo: +5°C ÷ +35°C

**NB:** il consumo può variare a seconda dell'assorbimento del legno utilizzato e dell'usura delle casseforme.

## CICLO APPLICATIVO

**A)** Usare **weber DL60** diluito in acqua (non più di 10 litri di acqua per litro di prodotto) mescolando sino ad ottenere un'emulsione lattiginosa omogenea. Stendere a pennello o spruzzo sino alla totale impregnazione della superficie e attendere la completa evaporazione dell'acqua prima dell'utilizzo.

**Consumo:**

0,1 lt/mq diluito