



weber.col fix plus

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Adesivo in pasta senza cemento

- Specifico per supporti a base gesso

Confezioni:

secchio da kg 8 e 25

Aspetto:

pasta

Durata:

Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Resa per confezione:

secchio da 8 kg: 2÷3,5 mq

secchio da 25 kg: 6,3÷16,6 mq

CAMPI D'IMPEGO

Posa in interno di:

- Mosaici
- Piastrelle anche di grande formato
- Pietre naturali su supporti verticali
- Posa di pannelli isolanti, soffitti in polistirolo, rosoni in gesso a parete e soffitto

Supporti:

- Intonaci cementizi
- Intonaci a base gesso
- Pannelli in gesso, laterogesso e cartongesso
- Calcestruzzo stagionato, specie se soggetto a movimenti o vibrazioni
- Pannelli in legno truciolare o multistrato

Non applicare su:

- Superfici esterne, a pavimento, superfici permanentemente immerse in acqua (piscine), sottofondi inassorbenti con piastrelle inassorbenti, superfici metalliche

VOCE DI CAPITOLATO

Posa di rivestimenti interni con adesivo in pasta privo di cemento, **weber.col fix plus** della **Saint-Gobain Weber**; in grado di sopportare elevate flessioni del supporto e che possa essere applicato direttamente su superfici a base di gesso senza primer. **weber.col fix plus** è classificato D2TE secondo le normative EN12004.

DATI TECNICI*

Adesione iniziale a taglio: ≥ 1 N/mm²
Estratto secco: 81%
ph della pasta: 8,2
Nocività (D.Lgs 03-02-97, N°52 e segg.): no
Infiammabilità (D.Lgs 03-02-97, N°52 e segg.): no
Resistenza all'umidità: buona
Resistenza all'invecchiamento: ottima
Resistenza ai solventi ed olii: scarsa
Resistenza ad acidi ed alcali: scarsa
Resistenza alla temperatura: da -20°C a +80°C
Flessibilità: ottima

**Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
- Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiungere nessun altro componente
- Non utilizzare in esterno
- Non utilizzare a pavimento

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione: da +5 a +35°C
Tempo aperto: circa 30 min
Indurimento finale: da 8 a 15 gg
Esecuzione fughe: da 12 a 24 ore

**Questi tempi calcolati a 22° e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.*

Consumo:

1,5÷2 kg/mq mosaici
2÷4 kg/mq altri formati

CICLO APPLICATIVO

Attrezzi:

- Spatola dentata

Preparazione dei supporti:

I supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti.

Applicazione:

Preparazione impasto:

- A) Prodotto pronto all'uso
- B) Rimescolare brevemente il prodotto nel secchio prima dell'utilizzo

Operazioni di posa:

- C) Stendere il collante con spatola dentata nello spessore opportuno avendo cura di schiacciarlo preventivamente sul supporto con la parte liscia della spatola.
- D) Durante la posa verificare che non si formata una pellicola superficiale sull'adesivo e nel caso ripassare la spatola con un po' di prodotto fresco
- E) Battere accuratamente le piastrelle per permetterne la perfetta bagnatura