



weber.deko plus

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Idropittura traspirante semilavabile per interni

Confezioni:

secchio da lt 14

Aspetto:

pasta bianca

Colori:

bianco

Durata:

Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature

Resa per confezione:

circa 90 mq per 2 passate

CAMPI D'IMPEGO

Idropittura per interni, traspirante, semilavabile, a base di resine acriliche, opaca, altamente coprente e dall'aspetto vellutato, con un'ottima resa ed elevato punto di bianco, antigoccia.

E' applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali: intonaci calce e/o cemento, gesso, cartongesso e calcestruzzo. Indicata per ambienti nuovi e per la ritinteggiatura.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici interne con idropittura bianca traspirante semilavabile a base di resine acriliche, opaca, altamente coprente e dall'aspetto vellutato, antigoccia, dotata di buona copertura abbinata a ottima resa e elevato punto di bianco, da diluire con acqua potabile (50% la prima mano, 35% la seconda) **weber.deko plus** della **Saint-Gobain Weber**. Tale pittura, ideale per ambienti nuovi e ritinteggiatura, viene applicata a pennello, rullo, airless in due passate, con consumo medio di 0,150 lt/mq, per le 2 passate, su superfici pulite, o trattate preventivamente con **weber.prim RA13** della **Saint-Gobain Weber**, se in cartongesso, o fortemente assorbenti.

DATI TECNICI

Massa volumica della pasta: 1,65÷1,80 kg/lt

pH: ~ 8,5

Viscosità: ~ 13.000 mPa*s

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Temperatura d'impiego $+5^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$
- Non applicare su supporti freschi o in presenza di umidità
- Non applicare in esterno
- Proteggere le parti da non sporcare
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro $12 \div 24$ ore

CICLO APPLICATIVO

Attrezzi:

- Rullo di pelo
- Pennello
- Airless

Preparazione dei supporti:

Trattare con **weber.prim RA13** superfici assorbenti o dall'assorbimento irregolare ed il cartongesso. Per supporti vecchi si deve provvedere all'eliminazione di polvere, muffe e vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti.

Eventualmente ripristinare le superfici con idoneo rasante tipo **weber RZ** o **weber.cem RA30**

Applicazione:

Diluire il prodotto con circa 7 lt di acqua pulita (50%) per la 1° mano e circa 5 lt (35%) per la 2° mano.

L'applicazione può essere eseguita a pennello, con rullo di pelo oppure a spruzzo.

Tra **weber.prim RA13** e 1° mano e tra 1° e 2° mano attendere almeno 6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

Consumo:

0,150 lt/mq circa per 2 passate