

EPDM RubberGard® - Specifiche Tecniche

Gamma delle membrane

Standard non rinforzata - EPDM RubberGard®

Tipo e Spessore	Larghezza	Lunghezza	Peso
.045" / 1.15 mm	1.67 - 2.28 - 3.05 - 6.10 - 9.15 - 12.20 - 15.25 m	15.25 - 30.50 - 45.75 - 61 m	1.4 kg/m ²
.060" / 1.52 mm	1.67 - 2.28 - 3.05 - 6.10 m	15.25 - 30.50 m	1.9 kg/m ²
.045" FR / 1.15 mm	1.67 - 2.28 - 3.05 - 6.10 m	15.25 - 30.50 m	1.5 kg/m ²
.060" FR / 1.52 mm	1.67 - 2.28 - 3.05 - 6.10 m	15.25 - 30.50 m	2.1 kg/m ²

Standard rinforzata - RubberGard® MAX

Tipo e Spessore	Larghezza	Lunghezza	Peso
.045" / 1.15 mm	2.28 - 3.05 m	30.50 m	1.6 kg/m ²
.060" / 1.52 mm	2.28 - 3.05 m	30.50 m	2.0 kg/m ²
.045" FR / 1.15 mm	2.28 - 3.05 m	30.50 m	1.6 kg/m ²
.060" FR / 1.52 mm	2.28 - 3.05 m	30.50 m	2.0 kg/m ²

Specifiche tecniche (*)

Proprietà	Metodo di Prova	Valore	Unità
Resistenza a trazione	EN 12311.2	≥ 8	N/mm ²
Allungamento	EN 12311.2	≥ 400	%
Flessibilità a freddo	ASTM D 746	-45	°C
Resistenza agli UV QUV tester, UVB 313	ASTM G 53-84	Nessuna rottura né screpolatura a 4.000 h	-
Resistenza all'ozono 7 giorni a 100 ppm a 40 °C (50% allungamento)	ASTM D 1149	Nessuna rottura né screpolatura	-
Coeff. di permeabilità al vapore μ	-	58,000	-



(*) Proprietà fisiche tipiche per la membrana standard .045" (1,15 mm). I risultati dei test e/o copie dei certificati di Idoneità Tecnica Europea di questa membrana sono disponibili su richiesta.