

# PHONOPUR LASTRA - BUGNA - PIRAMIDE

Resina poliuretana a base poliesteri, D.30 kg/m<sup>3</sup>, a celle aperte,  
autoestinguente non gocciolante Classe 2

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI	NORME DI RIFERIMENTO
Densità	kg/m <sup>3</sup>	30 +5%	UNI EN ISO 845
Carico a rottura	kPa	min. 120	UNI 7032 845 ISO R 2439 DIN 53576/B
Allungamento	%	min. 170	
Resistenza a compressione 40%	kPa	4	UNI EN ISO 3386-1
Rigidezza a compressione	g/cm <sup>2</sup>	65 +20%	Flat 9.55260 URL
Porosità	n° celle/cm	13	esame visivo
Combustibilità		HF 1	UL 94
Compression Set 50%, 22 h, 70°C	%	20	UNI EN ISO 1856
Coeff. Conducibilità termica a 0° C	watt/m° C	0,033	
Dimensioni delle lastre	metri	1 x 1	
Tipo della superficie		Liscia - bugnata - piramidale	
Colore		Antracite	

Gruppo Polymax  
**Polymaxitalia**  
industria sistemi acustici certificati

**ATTENZIONE:** tali dati sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della produzione media