

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO: LASTRA ECO-POR[®]

Prodotto: Pannello EPS per il termoisolamento conforme alla Norma Europea EN 13163.

Composizione: Polistirene espanso additivato a grafite tipo Neopor, sinterizzato a vapore, celle chiuse, con ritardante di fiamma.

Dati Tecnici:

Proprietà (EN 13163)	Norma	Unità di misura	Codice	Tipo 70	Tipo 100
Tolleranza sulla lunghezza	EN 822	mm	Lì	L2=±2	
Tolleranza sulla larghezza	EN 822	mm	Wì	W2=±2	
Tolleranza sullo spessore	EN 823	mm	Tì	T2=±1	
Tolleranza sulla ortogonalità	EN 824	mm	Sì	S2=±2/1000	
Tolleranza sulla planarità	EN 825	mm	Pì	P4:±5	
Resistenza alla compressione	EN 826	kPa	CS(10)	≥70	≥100
Resistenza alla flessione	EN 12089	kPa	BS	≥115	≥150
Resistenza alla trazione	EN 1607	kPa	TR	≥100	≥100
Conducibilità termica 10° c	EN 12667	W/mK	λd	0,032	0,031
Stabilità dimensionale	EN 1603	%	DS(N)	DS(N)2=±0,2	
Assorb.acqua per immersione totale a lungo periodo	EN 12087	%	WL(T)i	WL(T)2=≤2	
Resistenza alla diffusione del vapore	EN 12086	-	μ	da 30 a 70	
Reazione al fuoco	EN13501-1	classe	-	E	
Colore	-	-	-	Grigio antracite	

Formati:

- Su specifiche da concordare con Isolconfort

Avvertenze:

- Non esporre ai raggi ultravioletti. L'eventuale esposizione può alterarne le caratteristiche fisico-tecniche.
- Evitare l'uso di collanti o prodotti con solventi aromatici.
- Non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di 80 °C

Marzo 2010

Con la pubblicazione di questa scheda, le precedenti perdono di validità

Isolconfort[®] si riserva, a suo insindacabile giudizio, di apportare senza preavviso variazioni alle caratteristiche fisico-tecniche del prodotto relativo a questa scheda tecnica